

# Produktinformation

## megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40



### Beschreibung

High-Performance-Motorenöl auf Basis HC-Synthesetechnologie mit einem neuen speziellen Additivsystem (Low-SAPS-Technologie). Entspricht dem hohen Leistungsvermögen und Qualitätsniveau moderner Otto- und Dieselmotoren. Gewährleistet insbesondere die Wirksamkeit der Euro 4-/Euro 5-Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeiten sowie niedrigen Verschleiß und gute Motorsauberkeit. Insbesondere geeignet für Pumpe-Düse-Motoren (PD) von Volkswagen (VAG). Auch für Ford Galaxy-Modelle mit VAG PD-Motoren.

### Einsatzbereich: Pkw

**SAPS-Level: Low-SAPS**

### Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

### Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C3 • API CF • API SN • BMW Longlife-04 • Ford WSS-M2C 917-A • MB-Freigabe 229.31 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 01

### Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Fiat 9.55535-S2 • GM dexos2 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

### Kenndaten

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| SAE-Klasse (Motorenöle)     | 5W-40<br>SAE J300                         |
| Dichte bei 15°C             | 0,855 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Viskosität bei 40°C         | 88 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04   |
| Viskosität bei 100°C        | 14,3 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -35°C (MRV)  | < 60000 mPas<br>ASTM D4684                |
| Viskosität bei -30°C (CCS)  | <= 6600 mPas<br>ASTM D5293                |
| Viskositätsindex            | 169<br>DIN ISO 2909                       |
| HTHS bei 150°C              | >= 3,5 mPas<br>ASTM D5481                 |
| Pourpoint                   | -42 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Verdampfungsverlust (Noack) | 9,5 %<br>CEC-L-40-A-93                    |
| Flammpunkt                  | 232 °C<br>DIN ISO 2592                    |

### Kenndaten

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Gesamtbasenzahl | 7,5 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| Sulfatasche     | <= 0,8 g/100g<br>DIN 51575   |
| Farbzahl (ASTM) | L 2,5<br>DIN ISO 2049        |

### Erhältliche Gebinde

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 l Kanister Kunststoff  | Art.Nr. 6573<br>D-GB-F-HR-RUS-GR |
| 1 l Kanister Kunststoff  | Art.Nr. 9608<br>GB-F-E-P-NL-ARAB |
| 4 l Kanister Kunststoff  | Art.Nr. 6675<br>D-GB-F-HR-RUS-GR |
| 5 l Kanister Kunststoff  | Art.Nr. 6574<br>D-GB-F-HR-RUS-GR |
| 5 l Kanister Kunststoff  | Art.Nr. 9610<br>GB-F-E-P-NL-ARAB |
| 20 l Kanister Kunststoff | Art.Nr. 6575<br>D-GB             |
| 60 l Fass Blech          | Art.Nr. 6576<br>D-GB             |
| 200 l Fass Blech         | Art.Nr. 6581<br>D-GB             |
| 1 l lose Ware            | Art.Nr. 9527<br>D-GB             |
| 1000 l Pfandcontainer    | Art.Nr. 9746<br>D-GB             |