



Repacryl D

Produktbeschreibung

Repacryl D ist ein qualitativ hochwertiger, plasto-elastischer und einkomponentiger Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion.

Produkteigenschaften

- Körnige Struktur
- Einfach in Risse zu waschen
- Gute Haftung auf vielen porösen Materialien
- Kann nach dem Aushärten überstrichen werden

Anwendungen

- Dichtmasse z.B. zur Reparatur von Rissen im Putz
- Anschlussfugen von Fensterbänken, zwischen Fußleiste und Wand, Mauerarbeiten,...

Technische Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Hautbildung	ca. 20 Min.
Dichte	ca. 1.70 g/ml
Schrumpfung nach Aushärten	ca. 15%
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +30°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +80°C

Fußnote: Hautbildung und Aushärungszeit können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.



Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
Der Untergrund muss sein: tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.
- Untergrundvorbereitung
Öffnen Sie Risse, entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Fugenseiten und befeuchten Sie sie leicht. Stark poröse Oberflächen vorher mit verdünntem Repacryl D (1 Teil Repacryl D + 2 Teile Wasser) primern.
- Substrattyp
Repacryl D hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: alle üblichen porösen Bauuntergründe. Repacryl D hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für Naturstein, bituminöse Substrate, Glas, Metalle. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

- Verarbeitung
Bei Reparaturen von Rissen z.B. im Putz, den Dichtstoff mit einer Kartuschenpistole in den Riss einbringen und im Anschluss , z.B. mit einem feuchten Schwamm glätten. Bei Fugen den Dichtstoff mit einer manuellen oder pneumatischen Kartuschenpistole auftragen. Anschließend, z.B. mittels einem Spachtelmesser glätten. Nicht anwenden, wenn es während der Aushärtung zu Regen oder Frost kommen könnte.

Repacryl D

- Anwendungswerkzeuge
Repacryl D kann mit einer Hand- oder Pressluft-Pistole verarbeitet werden.
- Reinigungsmethode
Vor dem Aushärten kann Repacryl D mit Wasser von Untergründen und Werkzeugen entfernt werden.
- Endbearbeitung
Mit Spachtel oder Glättwerkzeug fertigstellen.
- Reparaturmöglichkeit
Reparatur: mit dem gleichen Produkt.

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung/Logistik

Farbe: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Lagerstabilität: 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C, Vor Frost schützen.

Fugenabmessung

- Min Fugenbreite: 5 mm
Max. Fugenbreite: 20 mm
Min. Fugentiefe: 5 mm
Empfehlung für Abdichtungsarbeiten: Fugenbreite = Fugentiefe
- Verwenden Sie eine PE-Rundschnur, bevor Sie den Dichtstoff in tiefere Fugen einbringen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden.

Bemerkungen

- Nicht geeignet für die Verklebung von Aquarien.
- Nicht für Anwendungen mit dauerhafter Wasserbelastung geeignet.
- Überstreichbar mit den meisten Farben.
- Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf einem plasto-elastischen Dichtstoff zu ermöglichen.
- Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen erhältlichen Farben wird empfohlen, vor der Anwendung einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.