

Wärmeleitkleber

- thermisch leitender, elektrisch nicht leitender Klebstoff
- Metalloxyd-gefüllter Zweikomponenten Epoxdharzkleber
- vollständiger Ersatz von mechanischen Verbindungen
- gute Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften

WLK 5		WLK 10	
			
Art. Nr.	Zusammensetzung		
WLK 5	5 g Binder / 0,5 g Härter		
WLK 10	10 g Binder / 1 g Härter		
WLK 30		WLK 120	
			
Art. Nr.	Zusammensetzung		
WLK 30	30 g Binder / 3 g Härter		
WLK 120	120 g Binder / 12 g Härter		

kühl und dunkel lagern

Wärmeleitfähigkeit	0,836 W/mK
Spezifischer Wärmewiderstand	120 °C cm/W
Durchgangswiderstand	10 ¹⁶ Ω/cm
Temperaturbereich	-56 °C ... +149 °C
Aushärtezeiten bei	190 °C ca. 20 min/ 38 °C ca. 6 h/ 20 °C ca. 16 - 24 h
Kleberschicht	Epoxyd
Mischungsverhältnis	10:1