

MAX REPAIR UNIVERSAL

**STARKER UND VIELSEITIGER KLEBSTOFF FÜR ALLE ANWENDUNGEN
IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.**

UHU



PRODUKTBESCHREIBUNG

Max Repair Universal ist der stärkste und vielseitigste Klebstoff für alle Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Ein transparenter und wasserfester Klebstoff, der lange und zuverlässig klebt und gleichzeitig sauber, sicher und einfach zu benutzen ist.

ANWENDUNGSBEREICH

Max Repair Universal ist ein vielseitiger Klebstoff für alle Anwendungen im Innen- und Außenbereich; zum Kleben von porösen und glatten Materialien, wie Holz, Papier, Textilien, Leder, Kork, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Keramikfliesen, Stein und vielen anderen Materialien. Max Repair Universal basiert auf der UHU Polymertechnik. Produkte, die auf dieser Technik basieren, garantieren eine universelle, starke, flexible, lang haltende, sichere und benutzerfreundliche Alltagslösung. Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und P.T.F.E.

EIGENSCHAFTEN

- Für praktisch alle Materialien und Oberflächen geeignet
- Starke und lang haltende Haftung
- Transparent & resistent gegen UV-Licht
- Wasserfest
- Fugenfüllend & lackierbar
- Flexibel, beständig gegen Vibrationen und Erschütterungen
- Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
- Lösungsmittel- und säurefrei

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Kann mit der Feindosierspitze direkt aus der Tube aufgetragen werden.

Vergewissern Sie sich, dass die zu klebenden Oberflächen sauber, trocken,

staub- und fettfrei sind. Tragen Sie den Klebstoff auf einer Seite auf. Drücken Sie die Teile gegeneinander. Während der nächsten 15 Minuten können Korrekturen durchgeführt werden. Die maximale Endfestigkeit wird nach ca. 24 Stunden erreicht.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie Klebereste sofort mit Aceton. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

Tipps: Lösen Sie die festgeklebte Schutzkappe unter heißem Leitungswasser und entfernen Sie getrocknete Klebereste in der Schutzkappe der Tube mit einem scharfen Messer. Lassen Sie nach dem Gebrauch ein bisschen Klebstoff aus der Tube laufen bevor Sie die Schutzkappe anschrauben.

TROCKNUNGSZEITEN*

Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten

Härtungszeit: ca. 1,2 mm/24 Stunden

Endfestigkeit: Maximale Endfestigkeit wird erreicht nach ca. 24 Stunden

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Feuchtigkeitsbeständigkeit: Sehr gut

Wasserbeständigkeit: Gut

Temperaturbeständigkeit: Sehr Gut

UV-Beständigkeit: Gut

Chemische Beständigkeit: Sehr Gut

Überstreichbarkeit: Gut

Füllungsvermögen: Gut

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Silanmodifizierter Polymer

Klebtechnik: 1-Seiten-Klebung

Farbe: Transparent

Konsistenz: Flüssig

Viskosität: ca. 20000-30000 mPa/s, Flüssig

Feststoffgehalt: ca. 91 %

Endfestigkeit: ca. 70 N/cm²

Scherfestigkeit: ca. 70 N/cm²

Flammpunkt: K3 (>55°C)

Schrumpfung: ca. 0 %

Härte (Shore A): ca. 80

Bruchdehnung: ca. 90 %

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

12 Monate Die geöffnete Verpackung ist nur begrenzt haltbar. In gut verschlossener Verpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.